

Zur Reparatur von kleinen mechanischen Defekten (Einstiche, Einschnitte) gehen Sie, wie folgt, vor:

1. Lokalisieren Sie den Defekt und markieren Sie ggf. mit einem marker.
2. Falls es Mühe macht, den Defekt zu finden, tauchen Sie das aufgeblasene Kissen in eine wassergefüllte Wanne, dann sehen Sie, wo Luftbläschen aufsteigen und sich der Defekt befindet. Achtung: Ventil vorher schließen, damit kein Wasser in das Kisseninnere eindringen kann.
3. An der Stelle des Defektes wird das Kissen getrocknet, gereinigt und mit Schleifpapier leicht aufgeraut. Dann wird Vulkanisierkleber dünn aufgetragen. Ca. 3- 5 Minuten antrocknen lassen.



4. Entfernen Sie die Abdeckfolie vom passenden Vulkanisierflicken und pressen Sie den Flicker auf die Klebestelle. Sie können das Kissen zwar sofort nach Reparatur aufblasen, die endgültige Haltbarkeit der Kaltvulkanisation ist erst nach 24 Stunden gegeben.

